



Gebr. Thiemt GmbH Oberflächentechnik Herrenteich 110 49324 Melle

Information zu Glanzgraden

Glanzgradeinteilungen

Es gibt bezüglich Glanzgradeinteilungen keine Vorgaben z.B. DIN NORM etc., daher anbei unsere Einteilung der entsprechenden Glanzgradbezeichnungen:

Glanzgradbezeichnung	Skalenteile gemessen im 60° Reflektorwinkel
Glanz	> 85 Skalenteile
Seidenglanz	60 – 85 Skalenteile
Seidenglanz 5050	45 – 55 Skalenteile
Seidenmatt	30 – 40 Skalenteile
Seidenmatt 1530	15 – 30 Skalenteile
Seidenmatt 1924	19 – 24 Skalenteile
Matt 1018	10 – 20 Skalenteile
Matt	5 – 15 Skalenteile

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.